

## Гипс стоматологический синтетический GILUDUR 25 кг

ИМ-7.104300/2111

контрольные модели / разборные модели / техника  
модельного литья, твердый, 3 класс, затвердевание -  
10 мин, прочность на сжатие 24 часа - 30 МПа,  
расширение 24 часа - 0.2%

SRL Dental GmbH, Германия

