

Гипс стоматологический синтетический GILUDUR 5 кг

ИМ-7.104300/2111

контрольные модели / разборные модели / техника
модельного литья, твердый, 3 класс, затвердевание -
10 мин, прочность на сжатие 24 часа - 30 МПа,
расширение 24 часа - 0.2%

SRL Dental GmbH, Германия

