


Шовный материал Ergon Est ДАР-ВИН монофэст

ИМ-7.5949/2205

рассасывающийся, короткое время рассасывания,
структура мононить, полигликолид, длина нити 45 см,
полное рассасывание 50 суток, с иглой, кривизна 3/8
(D), 18.7 мм

Эргон Эст СООО, Беларусь



Нить

Способность к деструкции	рассасывающийся
Время рассасывания	короткое
Структура нити	мононить
Материал нити	полигликолид
Состав нити	сополимер гликолида и капролактона
Толщина нити	4/0 (1.5) USP (Eur.Ph)
Длина нити	45 см
Полное рассасывание	50 суток

Игла

Тип иглы	режущая
Кривизна иглы	3/8 (D)
Длина иглы	18.7 мм

Описание

Период сдерживания тканей: 8-10 дней.